



بنام خدا

جلسه اول و دوم

خواص فیزیکی و شیمیایی آلومنینیم

و آلیاژهای آن

مدرس : محمد بابازاده آغ اسماعیلی

خواص آلومینیم

❖ آلومینیم با عدد اتمی ۱۳ در گروه سوم جدول تناوبی عناصر واقع شده است. عنصر آلومینیم تنها دارای یک ایزوتوب بوده و جرم اتمی آن از لحاظ سنجش های شیمیایی برابر $۲۶/۹۸$ و از لحاظ سنجش های فیزیکی $۲۸/۹۹$ تعیین گردیده است.

آلومینیم دارای شبکه کریستالی FCC می باشد. نقطه ذوب این عنصر $۶۵۹C$ و نقطه جوش آن $۲۰۵۷C$ می باشد. گرمایی نهان ذوب این عنصر $۲۴۸۰ cal/gr$ می باشد.

فلز آلومینیم بعلت دارا بودن فشار بخار پایین که ناشی از اختلاف زیاد میان نقطه ذوب و جوش آن است از طریق تبخیر شدن تلف نمی گردد. اما این فلز تمایل شدیدی به اکسیداسیون دارد.

واکنش این عنصر با اکسیژن هوا موجب تشکیل اکسید آلومینیم به فرمول شیمیایی Al_2O_3 شده که همانند فیلمی مانع از نفوذ عامل خورنده و اکسیژن به داخل توده فلزی می گردد.

این پوسته اکسیدی غیر فعال بر سطح ، خود در مقابل تعداد زیادی از محیط های خورنده مقاوم بوده و به همین دلیل آلومینیم دارای مقاومت بخوردگی خوبی میباشد.

علاوه بر این خاصیت، خواص دیگری که باعث کاربرد وسیع این فلز و آلیاژ های آن شده است، عبارت است از: ظاهر زیبا، هدایت الکتریکی و حرارتی خوب، قابلیت انعکاس نور، سبکی، نسبت استحکام به وزن خوب.

تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیم

- ❖ از نظر کلی آلیاژهای آلومینیم به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
 - ✓ آلیاژهای کار شده (تغییر فرم پلاستیکی در حالت جامد) این نوع آلیاژها با یک عدد چهار رقمی مشخص می شوند.
 - ✓ آلیاژ های ریختگی (تغییر شکل از طریق ریخته گری) این نوع آلیاژها با یک عدد سه رقمی مشخص می شوند.



آلیاژهای کارپذیر

گروه ۱۰۰۰ : آلمینیم خالص تجاری

گروه ۲۰۰۰ : آلمینیم - مس

گروه ۳۰۰۰ : آلمینیم - منگنز

گروه ۴۰۰۰ : آلمینیم - سیلیسیم

گروه ۵۰۰۰ : آلمینیم - منزیم

گروه ۶۰۰۰ : آلمنیم - سیلیسیم - منزیم

گروه ۷۰۰۰ : آلمینیم - روی

گروه ۸۰۰۰ : آلمینیم - قلع



آلیاژ‌های ریختگی

گروه ۱۰۰ : آلمینیم خالص تجاری

گروه ۲۰۰ : آلمینیم - مس

گروه ۳۰۰ : آلمینیم - سیلیسیم - مس

گروه ۴۰۰ : آلمینیم - سیلیسیم

گروه ۵۰۰ : آلمینیم - منیزیم

گروه ۶۰۰ : آلومنیم - سیلیسیم - منیزیم

گروه ۷۰۰ : آلمینیم - روی

گروه ۸۰۰ : آلمینیم - قلع

اصول آلیاژکاری الومینیم


❖ آلیاژ های پایه الومینیمی معمولاً به عنوان سیستم های یوتکنیکی که شامل ترکیبات فلزی و با فاز های اضافی می باشند، شناخته می شوند.

به علت حال لیت کم اکثر عناصر آلیاژی در الومینیم و پیچیدگی آلیاژ هایی که تولید می شوند هر کدام از آلیاژ های پایه الومینیم ممکن است شامل چندین فاز بین فلزی باشد که گاهی اوقات از نظر ترکیب شیمیایی کاملاً پیچیده می باشند.

آلیاژ‌های آلومینیم- مس

✓ حلا لیت مس در آلومینیم در حالت جامد کمتر از ۵٪ درصد در دمای اتاق می‌باشد که تا ۵/۶۵ درصد در درجه حرارت ۵۴۸ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. مس در بیشتر از حد حلا لیت در هر درجه حرارتی بصورت فاز θ ظا هر می‌شود. این فاز دارای ترکیب $CuAl_2$ بوده که یک جزء سخت و ترد می‌باشد. در مقایسه با آن فاز محلول جامد تقریباً نرم و قابل انعطاف می‌باشد. (شکل ۱)


(شکل ۱)



آلیاژ‌های آلومینیم - سیلیسیم

✓ سیلیسیم در تمامی آلیاژ‌های ریختگی و تجاری آلومینیم وجود دارد. حال لیت سیلیسیم در آلومینیم (فاز α) به ۱/۶۵ درصد در دمای ۵۷۷ درجه سانتی گراد محدود شده و در دمای اتاق به تقریباً صفر درصد می‌رسد. سیلیسیم حل نشده (فاز β) از آلومینیم فقیر می‌باشد در ریخته گری ماسه ای دانه‌های سیلیسیم به صورت سوزنی خشن می‌باشد. این آلیاژ‌ها غیر قابل عملیات حرارتی می‌باشند. (شکل ۲)


(شکل ۲)



آلیاژ آلومینیم - منیزیم

✓ حلا لیت منیزیم در آلومینیم (فاز α) نسبت به درجه حرارت، از $14/9$ درصد در دمای 451 درجه سانتیگراد تا کم تر از $2/9$ درصد در دمای محیط متغیر است و در صورت خارج شدن منیزیم از حد حلا لیت، فاز سخت تر β رسوب می کند. این آلیاژ ها عملیات حرارتی پذیرند.

آلیاژ های متعددی که بر پایه این سیستم دوتایی وجود دارند دارای 10 و $4/5$ درصد منیزیم میباشند. (شکل ۳)



آلیاژ آلومینیم - سیلیسیم - منیزیم

✓ دو عنصر آلیاژی سیلیسیم و منیزیم تمايل به تشکيل تركيب بین فلزي Mg_2Si دارند. آلیاژ های فوق قابلیت سخت شدن با عملیات حرارتی آنیل محلولی و پیر سازی را دارند. با خاطر این که تمامی آلیاژ های آلومینیم دارای سیلیسیم می باشند افزایش منیزیم باعث افزایش سختی در اثر تشکيل Mg_2Si می شود.

خواص مهندسی آلیاژ های ریختگی الومینیم



❖ مهمترین خاصیت مورد نظر در آلیاژ های الومینیم، استحکام می باشد از دیگر خواص مکانیکی ، انعطاف پذیری و درصد ازدیاد طول می باشد. استحکام کششی قطعات ریختگی الومینیم در محدوده (۱۷-۴۳ KSI) متغیر می باشد.

برای دستیابی به استحکام های بالاتر می توان از عملیات حرارتی و ریخته گری در قالب های فلزی استفاده کرد. استحکام تسلیم قطعات ریختگی از (۹-۴۳ KSI) و تغییر طول نسبی از صفر تا ۱۲ درصد تغییر می کند.

از دیگر خواص قطعات ریختگی آلمینیم می توان به قابلیت ماشین کاری، قابلیت پرداخت کاری، جوش کاری، لحیم کاری و قابلیت عملیات حرارتی سطحی اشاره کرد.

منبع:

- "آشنایی با آلیاژ های غیر آهنی (جلد اول) " محمد بابازاده آغ اسماعیلی ، امیر اسدپور و سیدحسین رضوی



با تشرک فراوان از توجه شما

